Coretec® Richtlinien für Unterlagsmaterialien

Die Richtlinien für zusätzliche Unterlagsmaterialien gelten für Coretec® Sound Core®, Pro Core® et Mineral Core®. Es ist weiterhin zwingend erforderlich die Verlegeanleitung für Coretec® Bodenbeläge zu lesen und zu beachten. Werden unsere Verlegeanleitung und diese Richtlinien nicht beachtet erlischt die Coretec® Garantie.

Alle Coretec® Produkte sind werksseitig mit einer aufkaschierten Korkunterlage ausgestattet, es ist jedoch eine zusätzliche Unterlage unter unseren Bodenbelägen zu verlegen insofern diese Richtlinien eingehalten werden.

Nichtbeachtung der Richtlinien kann die Qualität der Verlegung negativ beeinflussen und zu irreparablen Schäden am Bodenbelag führen (Höhenunterschiede, Verriegelungsbruch, Delamination usw.).

Wir bieten eine zusätzliche 3 mm Korkunterlage Subersol 3 (60 CORK 101) an, die für die Verwendung mit unseren Coretec®-Produkten zugelassen ist. Die Rollen sind 1 Meter breit und 10 Meter lang. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Coretec®-Ansprechpartner.

Jedes verwendete Unterlagsmaterial muss diesen Parametern entsprechen:

Eigenschaft	Beschreibung	Anforderung
PC	Ausgleichen von lokalen Unebenheiten	≥ 0.5 mm
Rλ, B (gesamtes Bodensystem)	Geeignet für Fußbodenheizung (H) oder Kühlung (C) unter dem Unterlage	H : ≤ 0.15 m²K/W C : ≤ 0.15 m²K/W
Rλ	Wärmedurchlasswiderstand	≥ 0.03 m²K/W Höherer R-Wert als der R-Wert des Bodenbelags
DL75	Dynamische Last (Beständigkeit bei dynamischen Belastungen)	≥ 100,000 Zyklen
CS	Druckfestigkeit	≥ 350 kPa
CC	Beständigkeit gg. Druck (Möbel etc.)	≥ 35 kPa

- **Anmerkung 1:** Die Trittschallwerte von Bodenbelag und Unterlage können nicht addiert werden.
- **Anmerkung 2:** Coretec® kann im Falle eines Herstellungsfehlers der Unterlagsmaterialien nicht haftbar gemacht werden.
- **Anmerkung 3:** eine zusätzliche Unterlage kann sich auf die Brandklassifizierung Auswirken.